

技術資料表

無苯乙烯不飽和樹脂

技術規格資料表

基底	溶劑型
外觀	微黃澄清液體
乾燥時間	10分內
密度	1.13
黏度cps	800-1000
硬度 (Barcol 934-1)	40

使用前請記得佩戴口罩、護目鏡及手套。並小心使用、遠離火源。

硬化條件：

Co-oct (Co 6%) -----0.5%

MEKPO (PO 55%) -----1.0%

無苯乙烯不飽和聚酯保護塗料是一種可持續的解決方案，適用於廣泛的保護應用。這種環保塗料具有卓越的耐久性和耐化學性，非常適合用於需要減少苯乙烯排放的工業、海洋和基礎設施應用。

主要特點：

- **無苯乙烯配方**：通過無添加苯乙烯，最大限度地減少對環境的影響並提高使用者的安全性。
- **耐久保護**：在苛刻環境中確保持久性能。
- **強力附著力**：有效粘附於金屬、混凝土和複合材料上。

應用領域：

- **工業應用**：保護製造和化學加工環境中的機械和結構。
- **海洋保護**：有效塗覆海洋船隻、碼頭和海上結構。
- **基礎設施**：非常適合橋樑、隧道及其他需要強大耐性塗層的基礎設施項目。
- **儲存罐**：為存放化學品的儲罐提供可靠保護。

包裝：20公升桶

保存期限：12個月

儲存條件：25度攝氏，並存於陰涼處。請遠離火源及避免太陽直射。請勿倒放。